


KNAUF INSULATION B



Область применения

KNAUFINSULATION B гидро-паро-изоляционные пленки

Гидро-пароизоляционная пленка KnaufInsulation B - это паронепроницаемый материал, защищающий теплоизоляцию и конструктив от водяных паров внутри помещения.

Гидро-пароизоляционная пленка KnaufInsulation B монтируется с внутренней стороны ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции.

Конструктивы:

- 01 Каркасные дома;
- 02 Скатные, плоские не нагружаемые кровли;
- 03 Полы первого этажа;
- 04 Перекрытия;
- 05 Утепленные потолки;
- 06 Утепленные стены.

Условия хранения и транспортировка:

- 01 Гидро-пароизоляционная пленка KNAUFInsulation B упаковывается в индивидуальный рулон из прочного полиэтилена;
- 02 Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении;
- 03 Не допускается хранение на открытом складе.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадание прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке

Технические характеристики

Плотность (г/м ²)	60
Ширина x Длина (мм)	43 750x1600
Площадь в пачке (м ²)	70
Упаковок на паллете (шт.)	150
Максимальное усилие растяжения образца в продольном и поперечном направлении, не менее (Н/50мм)	90 / 70
Температура эксплуатации (градус)	-50...+100
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Па в 24 часа (МПа*час)	W1
Плотность потока водяного пара (г/м ² *24 часа) при t = 38°C и относительной влажности 90%	Не менее 1000
Толщина воздуха эквивалентная диффузии водяного пара (Sd, м)	10

Порядок работы

Аккуратно разрезаем полиэтиленовую упаковку с гидро-пароизоляционной пленкой. Рекомендуется делать рез по продольной части рулона без нажима на сам материал.

После вскрытия упаковки разматываем полотно пленки горизонтально с внутренней стороны конструкции полотнами «внахлест» на стены, пол и потолок с предыдущим стыком 10-15 см. Материал монтируется с небольшим натяжением без провиса и складок.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается крепить полотна пароизоляции впристык друг к другу без нахлестов.

Нахлест полотен в соединениях внешних углов и углов ендовы делается не менее 15 см.

Для удобства на полотно пароизоляции нанесена маркированная сторона и разметка - материал укладывается маркированной стороной внутрь помещения, а по разметке делается ровный отрез.

Также на полотно пленки нанесена монтажная клеевая полоса (не является герметизационной).

Крепление пароизоляции к несущей конструкции осуществляется при помощи строительного степлера и крепок. Расстояние между скрепками для достаточного крепления полотна должно составлять 15 - 20 см. Стыки и места крепления степлером проклеиваются специальной клейкой лентой.

Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Рулетка;
- 03 Ножницы;
- 04 Строительный степлер;
- 05 Строительные скрепки.

Расход материала

Расход материала зависит от сложности конструкции и количества угловых соединений:

- 01 для прямолинейной укрываемой площади на 1 м² потребуется 1,15 м² пароизоляции;
- 02 на 1 м² сложной угловой конструкции будет рассчитываться от 1,3 м² пароизоляции.

Состав

Гидро-пароизоляционная пленка KnaufInsulation В состоит из двух слоев:

- 01 нетканый полипропилен;
- 02 полипропиленовая пленка.

Сопутствующие товары

Для эффективной работы гидро-пароизоляционной пленки, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать материалы, разработанные для комплексной защиты:

KNAUFINSULATION (теплоизоляция);

KNAUFINSULATION A (гидро-ветрозащитная мембрана);

KNAUFINSULATION (негорючая мембрана).

ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного решения повышает теплозащитные характеристики конструкции при условии ее герметичности и достаточной толщины утепления.

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > knaufinsulation.ru